



A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

XYLADECOR OVERSOL 2V1



Až 6 rokov ochrany



Chráni a dekoruje



**Chráni pred mrazom, UV žiarením
a nepriazňou počasia**



INFORMÁCIE O PRODUKTE

Popis výrobku	Xyladecor Oversol 2v1 je unikátny hrubovrstvá lazúra na rozpúšťadlovej báze pre použitie v exteriéri. Vďaka svojej tixotropný konzistencii nesteká a uľahčuje aplikáciu. Táto farba sa nemieša Vytvára silný, elegantne polomatný film na povrchu dreva. Je určený pre vonkajšie drevené povrchy ako sú okná, dvere, balkóny, drevené obklady a podhľady, pergoly a iné drevené povrchy. Chráni drevo pred poveternostnými vplyvmi a UV žiarením. Nie je vhodný pre použitie v saunách.
Vlastnosti náterového filmu	<ul style="list-style-type: none">• Výsledný vzhľad: Matný.• Určenie: Pre vonkajšie použitie.• Ostatné: Chráni pred mrazom, proti UV žiareniu, nepriazni počasia.
Teoretická výdatnosť	20 - 25 m ² /l v jednej vrstve
Počet vrstiev	1-2 vrstvy, priečne rezy 3 vrstvy
Zasychanie	Náter je suchý na dotyk po 6 – 8 hodinách. Ďalšiu vrstvu možno nanášať po 16 hodinách. <i>Platí pre jednu vrstvu o štandardnej hrúbke pri teplote +20 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65%,</i>



A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

XYLADECOR OVERSOL 2V1

	<i>pri dobrom vetraní. Zníženie teploty alebo zvýšenie vlhkosti môže predĺžiť dobu schnutia.</i>
Farebné odtiene	Rosewood, sipo, brest poľný, prírodné drevo, vlašský orech, lieskový orech, wenge, meranti, biely krycí. <i>Informácie o aktuálnej ponuke odtieňov nájdete v cenníku, katalógoch alebo letákoch o produktoch.</i>
Balenie	<i>0,75l, 2,5l a 5l</i> Informácie o aktuálnej ponuke balení nájdete v cenníku, katalógoch alebo letákoch o produktoch.
VOC	Limitná hodnota VOC (kat. A / i): 400 g / l (2010). Produkt obsahuje max 399 g / l VOC.
Základní zloženie	Na báze rozpúšťadiel. Obsahuje butanón-oxím, 3-jódprop-2-inyl-butykarbamát. Môže vyvolať alergickú reakciu
Hustota	0,926 g/cm ³
Riedidlo	Neriedi sa.
Doba použiteľnosti	4 roky od dátumu výroby. Identifikačné údaje výrobku a dátum výroby sú uvedené na jednotlivých obaloch.
Certifikáty	Pracujeme podľa systému riadenia kvality ISO 9001:2008.

POUŽITIE VÝROBKU

Príprava výrobku	Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. Nepridávajte cudzie zložky, neriedte.
Príprava podkladu	Drevené povrchy musia byť pred úpravou čisté a suché. Pri renováciách odstráňte pomocou kefy všetky nečistoty, prach a popraskané staré nátery. Výrobok sa neriedi a nemieša. Miešaním zanikne tixotropný konzistencie. <i>Odporúčania pre bezpečnú prípravu povrchu</i> <i>Pri brúsení suchej vrstvy farby môže vzniknúť prach. Tam, kde je to možné, by malo byť vždy použité brúsenie za mokra. Pokiaľ sa nedá zabrániť vystaveniu účinkom pomocou lokálneho odsávania, musia byť použité vhodné respiračné ochranné prostriedky.</i>
Natieranie	<input checked="" type="checkbox"/> Natierajte v smere kresby dreva mäkkým plochým štetcom alebo valčekom. Pre zvýšenie ochrany dreva v exteriéri, ošetríte nové drevo fungicídnym napúšťadlom Xyladecor Xylamon HP . Po preschnutí aplikujte jeden až dva nátery (pričné rezy 3x) výrobku Xyladecor Oversol 2v1 . Pre dosiahnutie hladkého povrchu prvý náter po zaschnutí ľahko prebrúste



A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

XYLADECOR OVERSOL 2V1

	<p>Upozornenie :</p> <p><i>Reklamácia farebných odtieňov bude uznaná len vtedy , ak bol pred realizáciou vykonaný skúšobný náter a tento bol u nás reklamovaný . Pri použití rovnakej výrobnnej šarže je zaručený rovnaký farebný odtieň . Farebné odtiene rôznych šarží odporúčame pred aplikáciou zmiešať vo väčšej nádobe . Typ , povrch a predchádzajúci náter dreva ovplyvňujú výsledný odtieň náteru , preto odporúčame vykonať skúšobný náter pred finálnou aplikáciou .</i></p> <p>Lazúra nie je vhodná na nátery podláh , dreva v trvale vlhkom prostredí (napr. sauny) , dreva ošetrovaného olejmi alebo voskami , popr . produkty obsahujúce vosky .</p> <p>Maximálnej ochrany bude docielené iba v prípade úplného dodržania technologického postupu a použitia vhodne upraveného a dostatočne prírodne vyzretého dreva . Pre predĺženie životnosti náteru sa odporúča použiť impregnačný náter v kombinácii s maximálnym doporučeným počtom náterov podľa výrobcu .</p> <p>Tento produkt neodporúčame použiť pre niektoré tvrdé dreviny (najmä dubové drevo) , agát , smrekovec , z dôvodu vysokého obsahu trieslovín , následného pomalého zasychania a nebezpečenstvo vyplavovania trieslovín .</p>
Čistenie maliarskeho náradia	Bežným syntetickým riedidlom. Pred čistením odstráňte zo štetca čo najviac farby.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Skladovanie a preprava	<p>Výrobok si uchová svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne do 48 mesiacov od dátumu uvedeného na obale. Pri doprave a skladovaní chráňte pred mrazom. Skladujte v suchom sklade pri teplotách 5-30 ° C.</p> <p><i>Podrobné pokyny sú uvedené v bezpečnostnom liste výrobku, odsek 7 a 14.</i></p>
Bezpečnostné zásady	Informácie sú dostupné v Bezpečnostnom liste výrobku
Doplňkové informácie	<p>Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú presné a pravdivé, výrobca ale nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním, prepravou alebo používaním produktu. Tieto informácie preto nepredstavujú záruku výrobcu v právnom slova zmysle. Účelom technického listu je poskytnúť všeobecné sprievodcu inštrukciami produktu pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, založené na našej znalosti správania, spôsobu skladovania a používania produktu.</p> <p>V každom prípade je nutné dodržiavať zákony a eventuálne práva tretích osôb.</p> <p>Vyhradujeme si právo na zmenu obsahu technického listu bez predchádzajúceho upozornenia.</p> <p>S pripomienkami a otázkami sa, prosím, obracajte na číslo bezplatnej infolinky +421 263 814 558 (pondelok - piatok), alebo na adresu:</p>





A BRAND FROM
AkzoNobel

TECHNICKÝ LIST

XYLADECOR OVERSOL 2V1

	<p>Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Organizačná zložka SK Kopčianska 65 851 01 Bratislava</p>
Dátum aktualizácie	Január 2015