



A BRAND FROM  
**AkzoNobel**

# TECHNICKÝ LIST

## XYLADECOR VELVET



**Bez zápachu**



**Rýchloschnúci**



**Hlboká penetrácia**



### INFORMÁCIE O PRODUKTE

<b>Popis výrobku</b>	Xyladecor VELVET lazúra. Vďaka Soft Touch technológii zvyšuje prirodzenú krásu dreva a necháva vyniknúť jeho mäkký a zamatový nádych. Lazúra obsahuje 50% prírodných olejov. Je ideálny ako pre vnútorné, tak aj pre vonkajšie použitie. 2 v 1 - pre nátery v interiéri nie je nutné používať impregnáciu
<b>Vlastnosti náterového filmu</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Výsledný vzhľad:</b> Matný.</li><li>• <b>Určenie:</b> Pre vnútorné a vonkajšie použitie.</li><li>• <b>Ostatné:</b> Chráni pred mrazom, UV žiarením a nepriazňou počasia.</li></ul>
<b>Teoretická výdatnosť</b>	13 až 15 m <sup>2</sup> /l
<b>Počet vrstiev</b>	2-3 vrstvy
<b>Zasychanie</b>	Náter je suchý na dotyk po 4 hodinách. Ďalšiu vrstvu možno nanášať po 18-24 hodinách. Úplné vytvrdnutie cca po 24 hodinách. Doba schnutia môže byť ovplyvnená prirodzenými vlastnosťami jednotlivých druhov dreva  <i>Platí pre jednu vrstvu o štandardnej hrúbke pri teplote +20 ° C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65%, pri dobrom vetraní. Zníženie teploty alebo zvýšenie vlhkosti môže predĺžiť dobu schnutia.</i>



A BRAND FROM  
**AkzoNobel**

# TECHNICKÝ LIST

## XYLADECOR VELVET

<b>Farebné odtiene</b>	Varovanie! Xyladecor Velvet dosiahne svoj konečného odtieňa a parametrov až po pridaní pigmentu. Spýtajte sa zamestnancov predajne na miešanie vybraných odtieňov.
<b>Balenie</b>	0,75l , 2,5l Informácie o aktuálnej ponuke balení nájdete v cenníku, katalógoch alebo letákoch o produktoch.
<b>VOC</b>	Limitná hodnota VOC (kat. A / e): 130g / l (2010). Produkt obsahuje max 129g / l VOC.
<b>Základní zloženie</b>	<b>Pigmenty</b> - špeciálny transparentný anorganické mikropigmentami, organické pigmenty <b>Spojivo</b> - alkydová emulzia, akrylátová disperzia <b>Riedidlo</b> - voda
<b>Hustota</b>	1,044 g/cm <sup>3</sup>
<b>Riedidlo</b>	Neriedi sa.
<b>Doba použiteľnosti</b>	2 roky od dátumu výroby. Identifikačné údaje výrobku a dátum výroby sú uvedené na jednotlivých obaloch.
<b>Certifikáty</b>	Pracujeme podľa systému riadenia kvality ISO 9001:2008.

### POUŽITIE VÝROBKU

<b>Príprava výrobku</b>	Pred použitím farbu dôkladne premiešajte. Nepridávajte cudzie zložky, neriedte.
<b>Príprava podkladu</b>	<p>Povrch musí byť čistý, suchý, odmastený, hladko vybrúsený, zbavený organických náletov (húb, rias)</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Odstrániť zvyšky starých lazúr a farieb. Povrch napadnutý hubami očistiť špachtľou a natrieť protiplesňovým prostriedkom.</li><li>2. Praskliny v dreve vyplniť tmelom na drevo, potom vyrovnať a vybrúsiť. Po brúsení odstrániť prach.</li><li>3. Nečistoty, masťotu, oleje, vosky apod. zmyť rozpúšťadlom.</li></ol> <p><i>Odporúčania pre bezpečnú prípravu povrchu</i> <i>Pri brúsení suchej vrstvy farby môže vznikáť prach. Tam, kde je to možné, by malo byť vždy použité brúsenie za mokra. Pokiaľ sa nedá zabrániť vystaveniu účinkom pomocou lokálneho odsávania, musia byť použité vhodné respiračné ochranné prostriedky.</i></p>



A BRAND FROM  
**AkzoNobel**

# TECHNICKÝ LIST

## XYLADECOR VELVET

	<p><b>Nový povrch</b> Vonkajší povrch skôr nenatieraný alebo očistený až na drevo :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• očistiť a prebrúsiť brúsny papierom</li><li>• previesť 1x impregnáciu Xyladecor Xylamon HP v miestach , kde je drevo vystavené zvýšenej vlhkosti . Vrchnú vrstvu nanášať najskôr po 24 hodinách od nanesenia Xyladecor Xylamon HP .</li><li>• prvú vrstvu lazúry je potrebné starostlivo votrieť do dreva</li><li>• celkom dávame 2-3 vrstvy lazúry . Na juhozápadnej strane odporúčame naniesť vždy 3 nátery .</li></ul> <p><b>Renovovaný povrch</b> Povrch natretý lazúrou :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• úplne odstrániť predchádzajúce farbu alebo lazúru , prebrúsiť brúsny papierom , očistiť od prachu</li><li>• previesť 1x impregnáciu Xyladecor Xylamon HP v miestach , kde je drevo vystavené zvýšenej vlhkosti . Vrchnú vrstvu nanášať najskôr po 24 hodinách od nanesenia Xyladecor Xylamon HP</li><li>• prvú vrstvu lazúry Xyladecor Velvet dôkladne votrieť do dreva .</li><li>• celkom dávame 2-3 vrstvy lazúry</li></ul> <p>Pri renovácii povrchu skôr ošetrovaných stačí naniesť len jeden náter . V interiéri odporúčame naniesť 1 až 2 nátery . V interiéri nie je potrebné ako podklad použiť Xyladecor Xylamon HP .</p> <p>Povrchy musia byť čisté, suché, odmastené a obrúsené. Odstráňte všetky zvyšky pôvodnej farby, odlupujúci sa lak alebo zvyšky moridiel. Drevo vystavené zvýšenej vlhkosti odporúčame <b>napustiť fungicídnym napúšťadlom Xyladecor Xylamon HP</b> pre zvýšenie ochrany proti zamodransiu a hnilobe. Pred použitím obsah dôkladne premiešajte.</p> <p><b>Odporúčanie:</b> Pred samotným natieraním odporúčame vykonať skúšobný náter . Ak sa po zaschnutí lazúry prejaví nejaký nepriaznivý efekt , je nutné starý náter odstrániť úplne a znovu pripraviť povrch na natieranie .</p>
<p><b>Natieranie</b></p>	<p><b>Exteriér :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• natrieť 2-3 vrstvy Xyladecor Velvet . Prvú vrstvu je potrebné dôkladne votrieť do dreva</li><li>• lazúru je potrebné nanášať v tenkej vrstve</li><li>• pred nanášaním nasledujúcej vrstvy je potrebné predchádzajúce zaschnutú vrstvu ľahko prebrúsiť jemným brúsny papierom</li><li>• nasledujúcu vrstvu nanášať po 24 hodinách schnutia v suchom prostredí , po ľahkom prebrúsení jemným brúsny papierom a po odstránení prachu</li><li>• natierať dôkladne jemnými ťahmi v smere rokov do získania jednoliateho povlaku .</li></ul> <p><b>Podmienky pri natieraní :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• okolitá teplota a teplota natieraného povrchu by mala byť v rozmedzí +10 ° C až +30 ° C</li></ul>



A BRAND FROM  
**AkzoNobel**

# TECHNICKÝ LIST

## XYLADECOR VELVET

	<ul style="list-style-type: none"><li>• nenatierať za vlhka , v daždi , v hmle</li><li>• podmienky pri natieraní majú vplyv na schnutie , aj vlastnosti náterovej vrstvy</li></ul> <p><b>Odporúčané náradie :</b> Najlepší výsledok sa dosiahne mäkkým štetcom s prírodných štetín .</p> <p><b>Upozornenie :</b> Pri použití rovnakej výrobnnej šarže je zaručený rovnaký farebný odtieň . Rôzne šarže pred aplikáciou zmiešajte vo väčšej nádobe . Reklamácia farebných odtieňov bude uznaná len vtedy , ak bol pred realizáciou vykonaný skúšobný náter a tento bol u nás reklamovaný . Typ , povrch a predchádzajúci náter dreva ovplyvňuje výsledný odtieň náteru , preto odporúčame vykonať skúšobný náter pred finálnou aplikáciou . Lazúra nie je vhodná na nátery podláh , dreva v trvale vlhkom prostredí ( napr. sauny ) , dreva ošetrovaného olejmi alebo voskami . Natreté predmety je možné užívať po úplnom zaschnutí lazúry a zmiznutie zápachu . Maximálnej ochrany bude docielené iba v prípade úplného dodržania technologického postupu a použitia vhodne upraveného a dostatočne prírodne vyzretého dreva . Pre predĺženie životnosti náteru sa odporúča použitie impregnačný náter v kombinácii s maximálnym doporučeným počtom náterov podľa výrobcu . Tento produkt neodporúčame použiť pre tvrdé drevinu ( najmä dubové drevo ) , agát , smrekovec , z dôvodu vysokého obsahu trieslovín , následného pomalého zasychanie a nebezpečenstvo vyplavovanie trieslovín .</p>
<b>Čistenie maliarskeho náradia</b>	Vodou, prípadne vodou s mydlom. Pred čistením odstráňte zo štetca čo najviac laku.

### ĎALŠIE INFORMÁCIE

<b>Skladovanie a preprava</b>	Výrobok si uchová svoje úžitkové vlastnosti v pôvodnom neotvorenom obale minimálne do 60 mesiacov od dátumu uvedeného na obale. Pri doprave a skladovaní chráňte pred mrazom. Skladujte v suchom sklade pri teplotách 5-30 ° C.  <i>Podrobné pokyny sú uvedené v bezpečnostnom liste výrobku, odsek 7 a 14.</i>
<b>Bezpečnostné zásady</b>	Informácie sú dostupné v Bezpečnostnom liste výrobku





A BRAND FROM  
**AkzoNobel**

# TECHNICKÝ LIST

## XYLADECOR VELVET

<b>Doplnkové informácie</b>	<p>Informácie obsiahnuté v tomto technickom liste sú presné a pravdivé, výrobca ale nezodpovedá za škody vzniknuté nesprávnym skladovaním, prepravou alebo používaním produktu. Tieto informácie preto nepredstavujú záruku výrobcu v právnom slova zmysle. Účelom technického listu je poskytnúť všeobecné sprievodcu inštrukciami produktu pri dodržiavaní zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, založené na našej znalosti správania, spôsobu skladovania a používania produktu.</p> <p>V každom prípade je nutné dodržiavať zákony a eventuálne práva tretích osôb. Vyhradujeme si právo na zmenu obsahu technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. S pripomienkami a otázkami sa, prosím, obracajte na číslo bezplatnej infolinky +421 263 814 558 (pondelok - piatok), alebo na adresu:</p> <p style="text-align: center;">Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. Organizačná zložka SK Kopčianska 65 851 01 Bratislava</p>
<b>Dátum aktualizácie</b>	Január 2015